

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

SUB-BASE DE SUELO CEMENTO

Se ejecutara de acuerdo a lo especificado en la Sección C.IV. Base o Sub-base de Suelo Cemento del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 1998), con las siguientes ampliaciones y modificaciones:

III. El punto C.IV 2.5 Composición de la mezcla, se modifica de acuerdo a lo siguiente:

- a) Se elimina el ensayo de durabilidad por congelamiento y deshielo (Norma VN-E-22-66).
- b) El contenido de cemento será tal que, la mezcla, además de tener una pérdida de peso por durabilidad en el ensayo de humedecimiento y secado (Norma VN-E-21-66), inferior a la especificada, deberá tener una resistencia a la compresión (Norma VN-E-33-67) superior a los 30 kg./cm².

